

PRÉPARATION

MOUILLAGE DE LA SURFACE : Pour réduire la pénétration du Préparateur de Pavés dans les joints de sable et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface de façon à ce que les joints soient saturés d'eau; laisser ensuite sécher la surface, puis procéder à l'application du produit.

Dilution : Pour faciliter l'application, fixer un pulvérisateur Exact de Techniseal® (145-900) au contenant et le raccorder à un tuyau d'arrosage. Régler le pulvérisateur au mode B. Toujours effectuer préalablement un essai de la dilution sur une petite section. Si le pulvérisateur n'est pas disponible, dans un arrosoir en plastique, diluer 1 partie de produit dans au moins 4 parties d'eau.

APPLICATION

Conditions d'application :

- La surface doit être sèche, tiède au toucher et dépourvue de débris.
- La température doit se situer entre 10 °C et 30 °C.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

Important : Ne pas appliquer le produit à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai. Ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface; le garder humide en tout temps jusqu'à ce qu'il soit complètement rincé. **Ne jamais** appliquer le produit à pleine concentration.

Nettoyer une section de 19 m² (200 pi²) à la fois. En commençant au bas de la pente, couvrir la surface de solution, en prenant soin de bien couvrir toute la section et de ne laisser aucune partie à découvert. Frotter ensuite légèrement la surface à l'aide d'un balai-brosse; **rincer immédiatement et abondamment** jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse, avant de passer à une autre section. Nettoyer chaque section en empiétant sur les sections adjacentes, de façon à ne laisser aucune lisière non nettoyée. Lorsque toutes les sections ont été nettoyées, rincer abondamment et laisser sécher. S'il reste de l'efflorescence, nettoyer de nouveau en employant une plus grande dilution.

CONSOMMATION

4 litres permettent de nettoyer approximativement 19 m² (200 pi²). La consommation dépendra de l'état de la surface et de la dilution du produit.

IMPORTANT

Peut endommager le matériau si appliqué à pleine concentration; doit être dilué avec un minimum de 4 parties d'eau. Ne jamais utiliser ce produit sans avoir consulté les autorités locales concernant l'utilisation d'un tel produit, de la gestion des résidus et des ruissellements.

ENTREPOSAGE

Garder dans un endroit frais et sec avec une ventilation adéquate.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
141-534	4 L	—	4	144

AVERTISSEMENT

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec Alcali. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. **PREMIERS SOINS Contient :** Acide nitrique ; Acide sulfamidique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre

Peut être transporté en quantité limitée

Mer

UN3264

Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a. (Acide nitrique, Acide sulfamidique)

Classe : 8

GE : II

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce Préparateur contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'œuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m² (4 pi²) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m² (4 pi²).